



SEAJET TIE COAT

Descripción del producto

SEAJET TIE COAT está desarrollado para el sistema SEAJET BIOCLEAN ECO. Asegura la máxima adherencia y rendimiento. Se puede utilizar sobre antiincrustantes existentes, incluidos antiincrustante a base de teflón. Secado rápido. Capa anterior a SEAJET BIOCLEAN ECO.

Datos del producto

Color	Blanco, Azul oscuro, Rojo, Negro.
Punto inflamación	26°C
Volumen de Sólidos %	30 ±2
VOC (Teórico)	614 g/l.
Tamaño de envase	0.75lt, 2.5lt
Proporción de mezcla	Mono componente

Datos para la aplicación

Disolvente	SEAJET THINNER A	
Método de aplicación	Pistola Airless, brocha, rodillo*	
Condiciones	Temperatura ambiente	mín. 5°C - máx. 35°C
	Humedad máxima	85% R.H.
	Temperatura del producto	mín. 5°C - máx. 35°C
	Temperatura del sustrato	mín. 7°C - máx. 35°C
Información sobre aplicación a pistola	No. De boquillas	Graco 721, 723
	Presión en boquilla:	15.0 - 18.0 MPa
	Disolvente:	15 - 25 % (por volumen)
Espesor y Rendimiento	10,0	m ² /l (Teórico)
	Espesor por capa recomendado	Húmedo (µm) 100 Seco (µm) 30
Sustratos	Poliéster, madera, acero.	
Capas procedentes	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER	
Capas siguientes	SEAJET BIOCLEAN ECO	
Mezcla	Antes de usar, agitar hasta que el producto forme una mezcla homogénea.	
Notas	El espesor y el rendimiento dependen del método de aplicación. Los valores indicados están basados en la aplicación a rodillo.	

Preparación superficie

Sobre antiincrustante existente limpio y en buen estado: lijar la superficie con papel abrasivo grado P100-120 (lijado en húmedo). Lavar con agua dulce y dejar secar. Aplicar 2 capas de SEAJET TIE COAT. Aplicar solo sobre una superficie seca y sin humedad. Fibra de vidrio: desengrase y lije con papel abrasivo de grado P100-120, elimine los restos del lijado. Primero aplique 2 capas de SEAJET 117 Silver.

A continuación, aplique 2 capas de SEAJET TIE COAT seguidas de SEAJET BIOCLEAN ECO (2 capas).

Madera: desengrasar si es necesario y lijar seguido de una limpieza final para eliminar toda la contaminación de la superficie. Primero aplique 1 capa de SEAJET 015. Luego aplique 2 capas de SEAJET TIE COAT seguidas de SEAJET BIOCLEAN ECO (2 capas).

Acero: Desengrasar si es necesario y lijar o realizar chorro abrasivo según estado del sustrato seguido de una limpieza final para eliminar toda la contaminación de la superficie. Primero aplique 3 capas de SEAJET 117 Silver. A continuación, aplique 2 capas de SEAJET TIE COAT seguidas de SEAJET BIOCLEAN ECO (2 capas).

Aluminio: igual que el acero: aplicar 3 capas de SEAJET 117 Silver. A continuación, aplique 2 capas de SEAJET TIE COAT seguidas de SEAJET BIOCLEAN ECO (2 capas).



SEAJET TIE COAT

Secado / repintado

Temperature	Tiempo de secado (espesor de 30 µ)	Intervalo pintado (espesor de 30 µ)	Tiempo de inducción	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
5 °C	Al tacto: 40 min Completo 4 hrs	Mínimo: 5 hrs** Máx.: Ninguno	-	-	-	* 7 días
10 °C	Al tacto: 30 min Completo 3 hrs	Mínimo: 4 hrs** Máx.: Ninguno	-	-	-	* 7 días
20 °C	Al tacto: 20 min Completo 2 hrs	Mínimo: 3 hrs** Máx.: Ninguno	-	-	-	* 7 días
30 °C	Al tacto: 15 min Completo 1,5 hrs	Mínimo: 2 hrs** Máx.: Ninguno	-	-	-	* 5 días

Notas: * Máximo para SEAJET BIOCLEAN ECO.

** El tiempo mínimo de repintado para aplicar SEAJET BIOCLEAN ECO es de 12 horas.

El tiempo de secado e intervalo de pintado serán incrementados si aplican más espesor.

Antes de repintado, en cualquier caso deben comprobar si la capa existente esta "completamente" seca.

Información general

Almacenaje

Almacenar en un espacio seco, fresco, bien ventilado y apartado de la luz solar directa. Los envases deben mantenerse firmemente cerrados. Manipular con cuidado

Transporte

El producto debe transportarse en un contenedor cerrado.

Vida útil

Mín. 2 años @ 20°C

Eliminación de residuos

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Información adicional

Puede encontrar más información en www.seajetpaint.com

Seguridad:

Recomendaciones para la protección personal en la utilización de este producto e información adicional puede encontrarse en la hoja de seguridad del producto. Las minimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas. Se recomienda no fumar en su cercanía.

Renuncia:

Las informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.