



SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT

Descripción del producto

Seajet 122 Brilliance es un esmalte mono componente de alta prestaciones que proporciona un acabado duradero. Es fácil de aplicación y es resistente a pequeños golpes y arañazos.

Datos del producto

Color	Blanco Nieve, Blanco Oyster, Azul medio, Azul marino, Rojo señal, Crema y Verde.
Punto inflamación	42°C
Volumen de Sólidos %	55 ±2
VOC (Teórico)	339 g/l.
Tamaño de envase	0.75lt
Proporción de mezcla	Mono componente

Datos para la aplicación

Disolvente	MARINE Thinner
Método de aplicación	Brocha, rodillo*
Condiciones	Temperatura ambiente mín. 5°C - máx. 35°C Humedad máxima 85% R.H. Temperatura del producto mín. 5°C - máx. 35°C Temperatura del sustrato mín. 7°C - máx. 35°C
Información sobre aplicación a pistola	No. De boquillas 0.011" - 0.013" Presión en boquilla: 80 - 100 bar Disolvente: 5 - 10% (por volumen)
Espesor y Rendimiento	10,0 m ² /l (Teórico)
Espesor por capa recomendado	Húmedo (µm) 100 Seco (µm) 55
Sustratos	Adecuado para poliéster, madera y acero debidamente imprimados.
Capas procedentes	SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT, SEAJET 117 OFF-WHITE
Capas siguientes	SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT
Mezcla	Antes de usar, agitar hasta que el producto forme una mezcla homogénea.
Notas	*El espesor y el rendimiento dependen del método de aplicación. Los valores indicados están basados en la aplicación a rodillo.

Preparación superficie

Superficie en mal estado: Eliminar las capas antiguas de pintura lijando o rascando.
Pintura en buen estado o poliéster/fibra de vidrio: Limpiar la superficie.
Lavar con agua dulce y dejar que se seque. Lijar con papel de lija P180-P280.
Limpiar la superficie con un trapo.
Se puede aplicar SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT directamente sobre fibra de vidrio.
Alternativamente aplicar primero SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT para conseguir un color más igualado.
Aplicar un mínimo de dos capas de SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT.
Lijar con P-400 o grano más fino entre capa y capa.
Se deberá imprimir madera, acero y aluminio con el producto apropiado.
Este producto está diseñado para aplicar con brocha.
Es posible aplicar con rodillo pero la capa deberá ser repasada con brocha para conseguir una superficie lisa.
La brocha debe ser de buena calidad, suave y de pelo largo.
Evite pintar la última mano cuando haya humedad o bajo el sol directo.



SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT

Secado / repintado

Temperature	Tiempo de secado (espesor de 35 μ)	Intervalo pintado (espesor de 35 μ)	Tiempo de inducción	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-	-
20 °C	Al tacto: 1 hrs Completo 24 hrs	Mínimo: 24 hrs Máx.: Ninguno	-	-	-	-
30 °C	-	-	-	-	-	-

Información general

Almacenaje

Almacenar en un espacio seco, fresco, bien ventilado y apartado de la luz solar directa. Los envases deben mantenerse firmemente cerrados. Manipular con cuidado

Transporte

El producto debe transportarse en un contenedor cerrado.

Vida útil

Mín. 3 años @ 20°C

Eliminación de residuos

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Información adicional

Puede encontrar más información en www.seajetpaint.com

Seguridad:

Recomendaciones para la protección personal en la utilización de este producto e información adicional puede encontrarse en la hoja de seguridad del producto. Las mínimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas. Se recomienda no fumar en su cercanía.

Renuncia:

Las informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.