

SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT

SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT es la última tecnología, un acabado de un componente de alto brillo con basado en uretano alquídica.

Características:

- La mejor solución para acabados brillantes con retención excelente del color.
- Resistente a pequeños golpes.
- Se puede utilizar en las áreas interior y exterior por encima de la línea de flotación.
- Fácil de aplicar y consigue un acabado inmejorable.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Un componente de uretano alquídica.
Uso recomendado	Para la última capa de acabado.

Aplicación	<p>Superficie en mal estado: Eliminar las capas antiguas de pintura lijando o rascando.</p> <p>Existencia de pintura en buen estado o poliéster/fibra de vidrio: Limpiar la superficie. Lavar con agua dulce y dejar que se seque.</p> <p>Volver a alisar con papel de lija P180-P280. Limpiar la superficie con un trapo.</p> <p>Se puede aplicar SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT directamente a la fibra de vidrio.</p> <p>O, primero aplicar SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT para conseguir el color igualado.</p> <p>Aplicar un mínimo de dos capas de SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT.</p> <p>Lijar con P-400 o algunos más finos entre capa y capa.</p> <p>Se deberá imprimir madera, acero y aluminio con el producto apropiado.</p> <p>Este producto está diseñado para aplicar con brocha. Es posible aplicar con rodillo pero esa capa de pintura debe ser repasada con brocha para conseguir la superficie lisa. La brocha debe ser de buena calidad, suave y de pelo largo. Evite pintar la última mano cuando haya humedad o bajo el sol directo. Las mañanas secas son óptimas.</p>
-------------------	---

Datos físicos	<p>Color: Blanco Nieve, Blanco Oyster, Azul medio, Azul marino, Rojo señal, Crema y Verde.</p> <p>Punto inflamación: 42°C</p> <p>Sólido volumen %: 55 ±2</p> <p>VOC (Teórico): 339 g/l.</p>
----------------------	---

Aplicación	<p>Disolvente: SEAJET THINNER U</p> <p>Datos aplicación: Airless spray, brush, roller</p> <p>Temperatura mín.: 5 °C</p> <p>Humedad máxima: 85% R.H.</p>
-------------------	---

La información sobre pintado con pistola	<p>No. De boquillas: 0.011" - 0.013"</p> <p>Presión en boquilla: 80 - 100 bar</p> <p>Disolvente: 5 - 10% (por volumen)</p>
---	--

Espesor y Rendimiento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min.</th> <th>Max.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Espesor, húmedo:</td> <td>64</td> <td>73</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Espesor, seco:</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento:</td> <td>15,7</td> <td>13,8</td> <td>m²/l</td> </tr> </tbody> </table> <p>(teórico)</p>		Min.	Max.		Espesor, húmedo:	64	73	µm	Espesor, seco:	35	40	µm	Rendimiento:	15,7	13,8	m ² /l
	Min.	Max.															
Espesor, húmedo:	64	73	µm														
Espesor, seco:	35	40	µm														
Rendimiento:	15,7	13,8	m ² /l														

Capas procedentes preferibles	SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT
Capas siguientes preferibles	SEAJET 122 BRILLIANCE TOPCOAT
Componentes	Un componente
Notas	-



Datos

Temperatura	Tiempo de secado (al espesor de 80 μ)	Intervalo pintado (al espesor de 80 μ)	Induction time	Vida de mezcla	Antes de flote	Observaciones
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-	-
20 °C	Al tacto: 1 hrs Completo: 24 hrs	Mínimo: 24 hrs Máx.: Ninguno	-	-	-	-
30 °C	-	-	-	-	-	-

En caso de pasarse del intervalo máximo, pasar la lija No.320 húmeda o seca.

Seguridad: Si se requiere información sobre Salud, Seguridad o Información Ambiental, pueden obtenerse de Chugoku Paints B.V.

La recomendación para la protección personal en la utilización de este producto, información adicional puede encontrarse en la hoja de información con respecto a la Salud y a la Seguridad que se puede solicitar.

Las mínimas medidas de seguridad son:

- Lea bien los consejos inscritos en el envase.
- Proporcione suficiente ventilación.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación del spray.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavar bien con agua templada y jabón o algún limpiador adecuado. Si afecta a los ojos, lavar con agua e inmediatamente acudir al médico.
- El producto tiene materiales inflamables, por tanto mantener lejos de posibles llamas.
Se recomienda no fumar en su cercanía.

Definiciones:

Tolera: La información numérica de esta Ficha Técnica depende de las tolerancias normales de la fabricación.

Rendimiento Teórico: Depende de las condiciones bajo las cuales se aplica la pintura del complejo geometrical de la estructura y de las condiciones meteorológicas.

Sólido por Volumen: El dato que figura en esta Ficha Técnica es el porcentaje de la película seca obtenida por el espesor de una película húmeda, que se consiguió por unas condiciones controladas por el método estandar de Chugoku que correspondía al ASTM método D2697.

Intervalos de pintado: Los intervalos sugeridos asegura un buen pintado.

Completo: El tiempo necesario para que este producto pueda ser pisado sin daño alguno.
El tiempo que necesita para el curado total es más largo.

V.O.C.: La cantidad teórica de componente orgánico volatil en g/litro.

Renuncia: Informaciones, especificaciones, indicaciones y recomendaciones que se dan en esta Ficha Técnica, se obtienen por experimentos bajo determinadas circunstancias. La precisión, o propiedad de estas condiciones para el uso de la pintura, no están garantizadas y dependen realmente del que la usa. La ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso y automáticamente será nula dos años después de su emisión. Todas las relaciones legales de Chugoku Paints B.V. estarán regidas por los Términos de Venta y Suministro de CHUGOKU PAINTS B.V. como última sentencia del juzgado del distrito de Róterdam y están disponibles, si las solicitan, en este juzgado sin cargo alguno. Chugoku Paints B.V. niega explícitamente la aplicabilidad de cualquier condiciones generales que podrían utilizar las partes contractuales. La jurisdicción exclusiva: Competencia del Juzgado en Róterdam.

El inspector podría encargarse de lo mejor que pueda, de asistir durante la aplicación de los productos suministrados por Chugoku simplemente dando consejos con lo que se trata de la aplicación en situ. El inspector se encarga de llevar el proyecto en un modo consciente, sin embargo Chugoku y/o el inspector no aceptará cualquier tipo de fiabilidad, directa o indirecta, si el proyecto no da el resultado esperado. Bajo cualquier circunstancias, el Comprador será responsable de ejecución del proyecto. Todo tipo de consejo y/o asistencia proporcionado por el inspector será sujeto a tal(final) responsabilidad del Comprador, y además sujeto a Términos de Venta y Suministro de Chugoku Paints B.V. Aun cuando algunos daños o retrasos serán causados por el fallos o negligencia por parte de Chugoku y/o del inspector, no resultarán en ninguna fiabilidad de Chugoku o del inspector. La fiabilidad de tanto Chugoku como del inspector para daños consecuentes es explícitamente excluida.

Algunos productos han sido modificados especialmente para adaptar a los requerimientos específicos en Europa, teniendo en cuenta las reglas o leyes (locales o nacionales) ó requerimientos de uso específico de Europa. A consecuencia de esto, algunas propiedades físicas en esta Ficha Técnica puede variar de los datos en la ficha original japonesa.