International
yachtpaint.com

Clear Wood Sealer Fast Dry

Imprimación transparente de poliuretano secado rápido

Clear Wood Sealer Fast Dry es una imprimación transparente bi-componente de poliuretano, alto espesor y secado rápido, para su uso antes de barnizar o pintar. Clear Wood Sealer Fast Dry penetra en la madera profundamente, sellando el sustrato, proporcionando una superficie resistente al tránsito o a impactos, lista para ser recubierta. Las propiedades de secado rápido permiten la aplicación de hasta 4 capas en un día. Clear Wood Sealer puede utilizarse con los barnices de International mono-componentes y bi-componentes, así como con los acabados para reducir el tiempo de trabajo, incrementar la durabilidad y mejorar la estética final.

Características

- Imprimación de Secado rápido, alto espesor de capa, transparente
- Bi-componente de baja viscosidad y curado químico que penetra profundamente en la madera
- Formulación poliuretano transparente incolora
- Proporción de mezcla 1:1

Ventajas

- Para su uso sobre barnices o acabados de International mono componentes o bi-componentes; hasta 4 capas por día, reduciendo el tiempo de trabajo
- Penetra en la madera sellando la superficie; proporcionando una superficie resistente al tránsito, impactos o arañazos
- Incrementa la durabilidad del esquema y mejora el acabado estético final
- Fácil mezcla y proporción

Datos Técnicos

Código de producto	YVA327
Disolvente	Disolvente Nº 9
Número de capas	Mínimo 4 capas, o hasta que el poro de la madera quede cubierto (el número de capas necesarias dependerá de la porosidad de la madera).
Métodos de aplicación	Brocha o rodillo
Envase	Kit de 750ml
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años

AkzoNobel

International
yachtpaint.com

Sistemas y Compatibilidades

Clear Wood Sealer Fast Dry es adecuado para su aplicación en la obra muerta, en superficies de interior o exterior, y también directamente sobre la madera sin tratar; incluyendo maderas oleaginosas, como la Teca o Iroco, adecuadamente desengrasadas. Este producto puede oscurecerse por la exposición solar, por lo tanto no es recomendado su uso en maderas claras como el roble o el fresno. También puede aplicarse sobre sistemas existentes bi-componentes, siguiendo la guía de preparación proporcionada en la ficha técnica del producto. No es adecuada su aplicación sobre sistemas existentes mono componentes. Clear Wood Sealer Fast Dry sólo debe usarse como imprimación o selladora y a continuación deber ser recubierta con el acabado adecuado al efecto.

Sistemas y preparación de superficie (Brocha/Rodillo)

Madera previamente barnizada

- **En buenas condiciones:** (sólo bi-componentes) Limpiar la superficie con disolvente. Lijar hasta que quede liso, con papel de lija de grano 280P-320P. Eliminar el polvo del lijado con disolvente.
- **En mal estado o sobre mono componentes existentes:** Eliminar todas las capas anteriores de pintura. Seguir el proceso de Preparar Madera sin tratar.

Preparar Madera sin tratar

Lijar suavemente con papel de grano 180P y después con papel de grano 240P Eliminar todos los restos del lijado cepillando, barriendo o pasando un trapo. Si limpia con disolvente, dejar secar completamente la superficie antes de aplicar la primera capa.

- **Maderas oleaginosas ej. La Teca:** Después de lijar, desengrasar la superficie metódicamente con disolvente. Aplicar la primera capa de Clear Wood Sealer inmediatamente después de la evaporación del disolvente ya que la Teca contiene substancias oleicas aceitosas que pueden causar problemas de adherencia.

Aplicación (Brocha/Rodillo)

Mezclar la cantidad que tenga prevista utilizar en una cubeta independiente. Añadir el catalizador a la base, remover y dejar reposar 10 minutos para que desaparezcan las burbujas. Diluir la primera capa al 25% y aplicar a brocha para conseguir una buena penetración, seguido con un mínimo de 3 capas completas o hasta que el poro de la madera quede totalmente cubierto. Si utiliza rodillo para la secuencia de capas, diluir cada capa un 10% para ayudar con la aplicación. No es necesario lijar entre capas, sin embargo, un lijado entre capas con grado 320P mejorará la calidad estética. Cuando ya esté realizado este proceso, Clear Wood Sealer Fast Dry debe repintarse con un barniz o acabado apropiado de nuestra gama de International.

Para esquemas completos contactar con el Técnico local de International Paint. Para más información sobre la ficha técnica del producto Clear Wood Sealer Fast Dry consulte en yachtpaint.com

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
C/ Aragón, 179 5º, 08011 Barcelona, Tel.: 93 545 00 19 Fax.: 93 545 00 01

®, International®, el logo de AkzoNobel y otros productos mencionados en esta guía son marcas registradas y autorizadas de AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2009.

Our World is Water

La información contenida en esta hoja no pretende ser exhaustiva. No nos podemos hacer responsables del uso del producto para una aplicación distinta de la que está específicamente. Al no tener control sobre la calidad o condiciones del substrato o de otros factores que afecten al uso y aplicación del producto, no aceptamos ninguna responsabilidad sobre el mal comportamiento del producto ante cualquier pérdida o daño (como muerte o daños personales debidos a negligencia) que surja de este uso. Los datos de esta ficha técnica son susceptibles de modificación en función de nuestra experiencia y nuestra política de continuo desarrollo de productos.